

TOPSIL

Kiselolja för hydrofobering av KRISTALLAT silikatfärg och mineraliska ytor.

BESKRIVNING

TOPSIL är en ren kiselolja som gör de behandlade ytorna kraftigt vattenavvisande och enkelt avtorkningsbara.

TOPSIL används som topp behandling av ytor målade med KRISTALLAT silikatfärg samt till ytbehandling av omålad puts, betong, tegel och andra mineraliska underlag.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

	Göra ytan starkt vattenavvisande	Göra ytan avtorkningsbar med fuktig trasa.	Motverka fläckbildning från spill av kaffe, vin etc.	Notes.
Invändiga Betonggolv målade med KRISTALLAT	X	X	X	Behåller ytan matt. Blir inte glansig. Se produktblad KRISTALLAT. Kulör KRISTALLAT blir mörkare av TOPSIL.
Utvändiga omålade betonggolv	X	X	X	Blir mörkare med TOPSIL.
Invändiga och utvändiga Putsade väggar målade med KRISTALLAT	X	X		Ger matt yta. Se produktblad KRISTALLAT Kulör KRISTALLAT blir mörkare av TOPSIL.
Obehandlad tegel vägg eller tegelgolv.	X	X		Blir mörkare med TOPSIL.
Invändigt trä målade med KRISTALLAT.	X	X		Ger matt yta. Se produktblad KRISTALLAT.
Obehandlade Tak pannor. Betong, tegel och asbest.	X			Blir mörkare med TOPSIL

Med TOPSIL:

- a) Blir KRISTALLAT färgen kraftigt vattenavvisande och lätt avtorkningsbar.
- b) Blir invändiga betong golv målade med KRISTALLAT tåliga och lättstädade.
- c) Behålls högsta möjliga diffusionsöppenhet hos den rena KRISTALLAT färgen.

- d) Penetreras ytan hos KRISTALLAT så långtidsverkan uppnås och ytan blir inte glansig.
- e) Blir KRISTALLAT med kulör mörkare. Vit KRISTALLAT mycket liten färgförändring.

TEKNISKA DATA

Utseende: Klar och färglös vätska.

Lukt: Luktfri.

Löslighet: Olöslig i vatten.

Densitet: 0,97 g/cm³.

Viskositet: 350 mm²/s (DIN 53019)

Antändningstemperatur: 410 C

TOPSIL levereras i plast behållare om 1, 3 och 9 Liter. Är inte frostkänslig. 5 års hållbarhet. Rester av TOPSIL samt emballage lämnas lämpligast till lokal miljö- och återvinningsstation.

INSTRUKTIONER

Förberedning av underlaget.

Underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torr samt fri från partiklar, olja, fett och plast.

Användning.

1. Stryk på mycket tunt och så jämnt som möjligt med pensel. Arbeta in oljan i underlaget.
2. Låt oljan suga/penetrera in i ytan 30 minuter.
3. Om mycket rester torka av överskott med ren trasa. Annars avvakta 12-24 timmar så sugs TOPSIL in i underlaget. Varierar beroende materialet som behandlas.

Normalt behövs endast en behandling men kan upprepas senare vid behov.

Användningsvillkor.

Torrt samt temperatur minst 10 grader.

Tid till full inträngning uppnås i behandlade ytan.

12-48 timmar beroende material och restmängd efter strykning.

Förbrukning.

Beroende underlagets sugförmåga och struktur: 0,05-0,10 liter /m².

ALABASTER fargAB

www.alabasterfarg.se

mans@alabasterfarg.se

0734 272888

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar kan ALABASTER färg inte ansvara för annat än den information i form av rekommendationer som lämnas i denna produktöversikt. Exempel på information som ligger utanför ALABASTER färgs ansvarsområde innefattar konstruktion, samverkans effekter med andra produkter, arbetsutförandet och loka förhållanden. Det rekommenderas att göra tester om osäkerhet finns och/eller rådfråga ALABASTER färg.